

## SCHEDA TECNICA

(Nov '04)



Henkel Loctite Adesivi S.r.l.

Via G. Barrella,6 - 20157 Milano

www.pattex.it

info.adesivi@henkel.it



## PATTEX SALDATUTTO MIX

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo epossidico bicomponente trasparente.

### CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per incollare porcellana, vetro, ceramica, metallo, pietra, legno e diverse materie plastiche (escluso PE,PP,PTFE)  
Ottimo potere riempitivo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Materie prime:               | Componente A: resina epossidica.<br>Componente B: polimercaptano. |
| Peso specifico:              | Componente A: 1.17 g/ml.<br>Componente B: 1.15 g/ml               |
| Tempo aperto:                | -3 minuti ca (a 23°C).  |
| Tempo di presa iniziale:     | 15-30 min. a seconda della temperatura                            |
| Tempo di indurimento finale: | 24-48 ore ca. (a 23°C)  |

### STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperature comprese fra +5°C e +25°C.

Il prodotto, se ben conservato, è stabile per 12 mesi.

### MODALITA' D'USO

Le confezioni di Pattex Saldatutto contengono una vaschetta nella quale si miscelano accuratamente, con la spatolina in dotazione, una parte di resina con un'eguale parte di indurente. La miscela resina/indurente a temperatura ambiente deve essere utilizzata al massimo entro 3 minuti. Applicare l'adesivo su una o su entrambe le superfici da incollare (eventualmente carteggiare). Per superfici ruvide o porose è meglio stendere uno strato di adesivo su entrambe le parti. Dopo l'applicazione, unire saldamente le parti mantenendole in posizione per circa 5-10 minuti. L'incollaggio può essere maneggiato dopo 15 minuti circa.

Utilizzare il tappo "salvafreschezza" posizionato tra i due stantuffi gialli della siringa, per richiudere la confezione

### NOTE

Gli incollaggi effettuati con Pattex Saldatutto resistono a temperature comprese tra -20°C e +80°C ed ai lavaggi (acqua calda, alcali benzina e idrocarburi alifatici, in contatto discontinuo, olii e grassi).

Non ingiallisce nel tempo.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG)